

PETTEX RH

HAPAN PEITTAUSKEMIKAALI

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja korroosiotuotteet aiheuttavat lämmönsiirtopinnoille kerrostumia, jotka estävät lämmönsiirtymistä. Tämän ”eristyksen” takia lämmitys tai jäähdystysteho ei nouse suunnitellulle tasolle.

TUOTEKUVAUS

PETTEX RH

**on voimakkaasti hapan peittausneste, pH-arvo nolla.*

**on tarkoitettu ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistetuille järjestelmille.*

**ei sisällä klorideja, jotka aiheuttavat jännityskorroosiota.*

OMINAISUUDET

PETTEX RH

**tehoa veden epäpuhtauksista aiheutuneisiin kerrostumiin, jotka voivat sisältää kovuussuoloja, rautaoksideoja, muita mineraaleja – esim. silikaatteja - ja myös esim. humusta.*

**matalan pH-arvon ansiosta (peittausliuoksen pH-arvo 0-1) saostumien liuotus- ja irrotuskapasiteetti on suuri,*

**ei syövytä ruostumatonta ja haponkestävää terästä.*

KÄYTTÖALUE

Ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistetut järjestelmät.

KÄYTTÖOHJE

Annostellaan 5-20 % PETTEX RH järjestelmän tilavuudesta. Peittausliuosta kierrätetään 2-10 tuntia. Korotettu lämpötila tehostaa peittausta, maksimilämpötila 60 °C. Peittauksen jälkeen hyvä huuhtelu ja happamien metallipintojen neutralointi PETTEX NE:llä. Neutraloinnin jälkeen hyvä huuhtelu kunnes vesi muistuttaa kemiallisesti raakavettä.

TURVALLISUUS

Käytä suojakäsineitä, kasvojen suojainta ja ihon suojaavaa työvaatetusta. Järjestä hyvä ilmanvaihto ja käytä hengityksensuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Seenintie 8, 40320 Jyväskylä

Puh. 010 424 1500

Faksi 010 424 1501

www.korves.fi

info@korves.fi